



**80** (厚付けタイプ)  
厚付けが二度に可能で、研削性が極めて  
よく、特に深い傷・凹みの補修に最適。

**作業性・仕上がり追求の極み!!**

作業性・仕上がり性が極めて優れた  
職人(プロ)向けの塗装下地パテです。  
圧倒的な作業性の良さをぜひお試しください。



**120** (中間タイプ)  
厚付けから仕上げまで品で可能、  
作業時間の短縮に極めて効果的。

**180** (細地タイプ)  
キメが細かく、パテ表面の平滑性が極めて  
優れており、仕上げに最適。



目詰まりを気にせずに研げます  
もちろん**加熱即硬化も可能!!**

用途に合わせた3タイプ  
それぞれの番手で特長を**大幅強化!!**

抜群の超低収縮性=**ゼロ収縮タイプ**  
ヒズミやすい薄い鋼板補修も楽々作業!!



株式会社 **ソーラー**

神戸/東京/仙台/名古屋/福岡

本社/神戸市中央区布引町2丁目1番7号  
TEL.(078)231-0431 FAX.(078)242-1575  
URL <http://www.kobe-solar.co.jp>

〒774-0023 広島市南区東雲本町一丁目9番1号  
有限会社 松谷塗料店  
TEL.(062)-282-7727 FAX.(082)-282-7746  
<http://www.matsutanitoryoufen.jp>  
mail://[info@matsutanitoryouten.jp](mailto:info@matsutanitoryouten.jp)

# 極みシリーズ

## 適用鋼板

自動車用鋼板：高張力鋼板、防錆処理鋼板、アルミ鋼板、一般鋼板等

## ◎使用方法

1. 鋼板の研磨・脱脂など下地処理を充分に行い、研磨後直ちにパテ付けしてください。
2. 主剤に硬化剤「防錆鋼板用 F-10(茶色)」を2~3%の割合で加え、均一に練り合わせてください。
3. パテ付けは初めにしごき塗りをし、鋼板のペーパー目にパテを充分馴染ませてから必要な厚みに盛ってください。
4. 研削作業は、順次目の細かいペーパーで仕上げてください。

## 性能表

品番	極み 80	極み 120	極み 180
色 (パテベース)	灰色	淡い灰色	白色
硬化剤	防錆鋼板用 F-10 (茶色) 2~3%		
適応鋼板	高張力鋼板、防錆処理鋼板、アルミ鋼板等広く対応		
パテ厚 (凹みの程度)	10 mm程度	5 mm程度	3 mm程度
耐熱密着性 ボンデ鋼板、硬化1日後、パテ厚1mm	140℃×30分		
可使時間 (20℃)	4~8分		
研削可能時間	強制乾燥	60℃×5分 + 放冷 5分	
	常温乾燥	20℃×20~30分	20℃×20~30分
荷姿 (パテベース)	3.2kg 4缶入り		
JAN コード	4964022060410	4964022060441	4964022060472

※上記は標準型での値です。

## ◎使用上の注意

1. 硬化剤の割合は、少なすぎても多すぎてもトラブルの原因となりますので、指定の硬化剤を適正量使用ください。
2. 使用前に主剤は均一になるまで良く攪拌し、硬化剤はよく揉みほぐしてから使用してください。
3. 硬化時間は気温により多少異なります。特に 5℃以下では硬化が著しく遅れますので強制乾燥を行って下さい。
4. 硬化剤の付いたヘラ・使用後のパテは元の容器に戻さないでください。また他の塗料等は絶対に混合しないでください。
5. 主剤・硬化剤は、密閉して火気又は直射日光の当たらない冷暗所に保管してください。
6. 主剤・硬化剤の有効期限は6ヶ月です。ただし、使用・保管状態により6ヶ月持たない場合もありますので、お早めに使い切りいただくことをお勧めします。

※有効期限は製品の保障期間ではありません。



- |                                            |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| □ 本 社 / 〒651-0097 神戸市中央区布引町 2-1-7          | TEL.078-231-0431 | FAX.078-242-1575 |
| □ 東 京 支 店 / 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-11 | TEL.03-3667-8621 | FAX.03-3668-9640 |
| □ 仙 台 営 業 所 / 〒980-0011 仙台市青葉区上杉 5-4-10    | TEL.022-261-4161 | FAX.022-261-4162 |
| □ 名 古 屋 営 業 所 / 〒466-0848 名古屋市昭和区長戸町 3-43  | TEL.052-852-2839 | FAX.052-853-0086 |
| □ 九 州 営 業 所 / 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-25-25  | TEL.092-411-1572 | FAX.092-411-3960 |