

# JUST H-Sフィルター A (エース)

製品コード：327-780 JUST H-S フィラーA (エース) ベース 4kg  
 327-751 JUST H-S フィラー 硬化剤 0.8kg  
 327-752 JUST H-S 硬化剤 (タイプS) 0.8kg

ノンサンディングタイプのサーフェーサーです。H-Sフィルターの骨格を持つことで常乾性を付与し、これまでの現行品SUウレタンブラサフA (エース) のA称号を伝承しました。

## 1. 特 長

〈この塗料は、PRTR対象外 (PRTRフリー品) です。トルエン、キシレンを含みません〉

- ①ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。  
(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。)
- ②劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。
- ③顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。
- ④ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。

## 2. 適用素材

自動車用鋼板 (防錆鋼板)

## 3. 色 調

グレー (色調：自動車中塗り塗膜と同等)  
 〈レタンPG80、2K、ハイブリッドの原色を混合し、色付けが可能 (10%まで) 〉

## 4. 塗装の要領

### ① 調査

ベース：硬化剤：シンナー  
 100 : 20 : 10~40 (30%標準)  
 (I.H.S粘度：30~11秒/20℃)

### ② 塗料条件

スプレー：2~3回塗り  
 膜厚：50~100μm ガン口径：1.5mmφ  
 エア圧力：0.15~0.25MPa (1.5~2.5kg/cm<sup>2</sup>)

## 5. 危険物の表示

第4類第2石油類 危険等級Ⅲ 第2種有機溶剤等

## 6. 可使時間、乾燥時間

温 度	10℃	20℃	30℃	60℃
可使時間	2時間	1.5時間	1時間	—
指触時間	8分	5分	2分	—
研ぎ可能時間	3時間	1.5時間	1時間	20分
上塗り可能時間	4時間	2.5時間	2時間	20分

※上記の表は、参考値です。諸条件で変動しますのでご注意ください。  
 ※ブラサフ膜をノンサンド~上塗り塗装する場合は、ブラサフ膜状態を屋外放置しないでください。  
 ※強制乾燥の際には、10分程度のセッティングタイムを取ってください。

## 7. 適海上塗り

ウレタン系塗料 (レタンPG80、2K、ハイブリッド)

## 8. プラスチックバンパー要領

	ベース	硬化剤	シンナー	乾燥時間
FRPバンパー	100	標準硬化剤：20	10~30	60℃20分
PPバンパー	100	プラスチックマルチ：20	20~40	60℃40分

※PP素材への塗装前は、必ずKARプラスチックプライマーを塗装してください。

## 9. 塗装上の注意

- ①研磨後の脱脂は、シリコンオフを使用してください。  
ラッカーシンナー、ウレタンシンナーでは、乾燥条件により溶解することがあります。
- ②旧塗膜にチョーキング・ワレ・フクレなどが発生している時は、研ぎ落としてから塗装してください。
- ③高温多湿時に厚塗りすると発泡することがあるので、一時に厚塗りしないでください。

### 【製品取扱上の注意事項】

警告文 火気厳禁/吸入注意/皮膚付着注意

●下記の注意事項を守って下さい。 ●製品を安全にご使用いただくため、化学物質安全データシート (MSDS) をご参照下さい。 ●《取り扱い》取り扱い作業中・乾燥中ともに換気をよくし、蒸気、粉末等を吸い込まないようにして下さい。必要な保護具 (帽子・保護メガネ・マスク・手袋等) を着用して、身体に付着、又は、吸入しないようにして下さい。警告文に以下の表示がある場合は、中毒・健康障害の恐れがあるため、下記の保護具の着用や局所排気装置を設けるようにして下さい。  
 ●吸入注意：有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用して下さい。また、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けるようにして下さい。  
 ●皮膚付着注意：頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用して下さい。異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行って下さい。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないで下さい。指定された材料と混合 (多液品の混合・希釈等) する場合、指定された材料の警告文・注意事項も参照して下さい。 ●《誤使用》指定された材料以外のものとは混合 (多液品の混合・希釈等) しないで下さい。本来の目的以外 (シンナー遊び等) に使用し

●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む ●かぶれの恐れがある

ないで下さい。 ●《応急処置》目に入ったときは、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚・皮膚に付着したときは、出来るだけ早く拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けて下さい。吸入：蒸気、粉末等を吸って不快なときは、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。飲込：万一飲み込んだときは、ただちに医師の診察を受けて下さい。 ●《火災防止》火気を避けて下さい。静電気を防止する処置をして下さい。 ●《消火方法》火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いて下さい。 ●《汚れ処置》漏出時や飛散した場合は、砂、布類 (ウエス) 等で吸い取り、拭き取って下さい。 ●《廃棄》本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分して下さい。使用済み容器は、火気、溶接、加熱を避けて下さい。本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分して下さい。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所への廃棄はしないで下さい。) ●《保管方法》子供の手の届かない場所に保管して下さい。完全にふたをして保管して下さい。直射日光、雨ざらしを避け、屋内貯蔵して下さい。

関西ペイント販売株式会社

本社 TEL (03) 5711-8903 FAX (03) 5711-8933

株式会社カンペ共販北海道

本社 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757

株式会社カンペ共販四国

本社 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950

株式会社カンペ共販九州

本社 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 441-3339

●関西ペイントホームページアドレス <http://www.kansai.co.jp/>

※このカタログは再生紙を使用しております。

(05年05月第7刷PKO)  
 カタログNo.041