

安全塗装添加剤 X-9

本品は2液型アクリルウレタン、フッ素塗料の高級クリヤーコート、ベースコートのピンホール、ハジキ、クレーターの塗装障害を極少量の添加で未然に防ぐことを目的とした添加剤です。

特長

- ① 2液型アクリルウレタン、フッ素塗料に使用出来ます。
- ② 極少量の添加剤によりピンホール、ハジキ、クレーターなどの塗装障害を未然に防ぐことが出来ます。
- ③ 塗料との相溶性が優れているのでクリヤーでの透明性と艶の低下がありません。

使用方法

1. X-9の有効添加量は希釈をしていない塗料ベースに対して1/1000～1/500が基準で最大1/200を目安としてください。
2. 塗料と本品を十分に攪拌混合してください。
3. セットの3ccスポイドを用いて塗料ベース1ℓに対して1cc～2ccを加えて、均一に混ぜてください。また、多く入れ過ぎない様に5ccを限度として使用してください。(スポイド1滴は0.05ccです。1ccは約20滴に相当します。)

適応塗料

アクリルウレタン塗料、フッ素塗料、硝化綿ラッカー
アクリルラッカー、焼付塗料（メラミン、アクリル）
フタル酸塗料

事前テストを要する塗料

ポリエステル樹脂塗料、ポリウレタン塗料

使用できない塗料

水性塗料、酒性塗料

〒734-0023 広島市南区東雲木町一丁目9番1号
有限会社 松谷塗料店
TEL(082)-282-7727 FAX(082)-282-7746
<http://www.matsutanitoryouten.jp>
[mail://info@matsutanitoryouten.jp](mailto:info@matsutanitoryouten.jp)

株式会社 **ソーラー**

本社 神戸市中央区布引町2丁目1番7号
東京支店 東京都中央区日本橋茅場町2丁目16番11号(坂本ビル)
仙台営業所 仙台市青葉区上杉5丁目5番26号
名古屋営業所 名古屋市昭和区長戸町3丁目43
九州営業所 福岡市博多区博多駅東3丁目3番16号
加西工場 兵庫県加西市中野町1174番

電話神戸(078)231-0431(代)～3番 〒651
電話東京(03)3667-8621(代)～3番 〒103
電話仙台(022)261-4161番 〒980
電話名古屋(052)852-2839番 〒466
電話福岡(092)411-1572番 〒812
電話加西(0790)49-1301番(代) 〒675-21